

BUCCIA PER ESTERNI RIVESTIMENTO PLASICO RUSTICO PER ESTERNI

CARATTERISTICHE GENERALI

BUCCIA PER ESTERNI è un rivestimento plastico opaco murale ad effetto rustico a base di resine in emulsione e pigmenti selezionati e quarzi. Il prodotto permette di ottenere un rivestimento ad effetto bucciato rustico di elevato spessore in grado di proteggere il supporto esterno. BUCCIA PER ESTERNI può essere utilizzata dove si necessita di buon potere riempitivo e mascherante, possiede una elevata idrorepellenza, pertanto viene utilizzato con successo in ambienti particolarmente aggressivi (zone soggette a salsedine marina, ambienti industriali).

IMPIEGHI

Intonaci civili di malta di cemento nuovi e stagionati, in generale, su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda nuovi e stagionati:

Intonaci già pitturati o degradati, previo trattamento di fondo.

Superfici in calcestruzzo.

Non applicabile su supporti freschi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Natura del Legante: copolimero acrilico in emulsione acquosa;
- Massa volumica UNI 8910: $1,75 \pm 0,05$ kg/l
 - Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 3-4 ore.; in profondità circa 48 ore.
 - Aspetto: opaco
 - Viscosità: pasta tixotropica
- Resistenza agli alcali

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Controllare che il supporto abbia un tempo di maturazione adeguato.
- Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente e ben coesa.
- Rimuovere, spazzolando le eventuali efflorescenze presenti.
- In presenza di vecchie pitturazioni asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture a calce od a tempera devono essere completamente asportati
- Livellare le irregolarità del supporto. I buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti all'interno possono essere trattati con stucco in polvere o in pasta.
 - Le fessurazioni devono essere adeguatamente allargate e riempite con stucco e prodotti analoghi..
 - Asportare i depositi di polvere, smog, ed altro..
 - In presenza di muffe trattate prima la superficie con prodotti risananti Antimuffa e Antialga.
 - Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e applicare:
Uno strato di Fissativo Murale acrilico all'acqua diluito max 200%.
- Procedere all'applicazione di BUCCIA PER ESTERNI secondo le modalità di applicazione

BUCCIA PER ESTERNI RIVESTIMENTO PLASICO RUSTICO PER ESTERNI

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Applicare una prima mano a pennello o rullo di lana di prodotto diluita circa 30-40% con acqua
- Successivamente applicare a spessore il prodotto con pennello, rullo di lana o spatola ed immediatamente rullarlo con rullo di spugna(varie grane) per ottenere la finitura bucciata desiderata
- Nr. strati: Il prodotto va applicato in 1 strato.
- Diluizione: con acqua max 5%

- **Resa Indicativa:** 0,7-1,5 lt/m su supporti lisci a seconda dell'effetto buccia desiderato
- La pulizia degli attrezzi va effettuata dopo l'uso con acqua.
 - Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10% e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C e superiori a +35°C, o sotto l'azione diretta del sole.
 - L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente, non garantisce l'adesione del prodotto al supporto.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Temperatura massima di conservazione: +30°C.

Temperatura minima di conservazione: +5°C.

Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 2 anni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Cat. C: pitture per pareti esterne di supporto minerale

(base Acqua): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

BUCCIA PER ESTERNI Contiene max: 40 g/l VOC

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti.

Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.