

CARATTERISTICHE

TEMPERA TIPO A cod. A2398000 è una pittura murale traspirante adatta per applicazioni all'interno; è dotata di buon potere coprente e buona dilatazione.

L'applicazione di TEMPERA TIPO A non altera in alcun modo la traspirabilità del supporto murario.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'interno su intonaci civili, nuovi o già pitturati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: resine viniliche in dispersione acquosa

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: $1,70 \pm 0,05$ kg/l

Essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30 min.; sovraverniciabile dopo 5 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie su cui si interviene deve risultare compatta e priva di sfarinamenti; in caso contrario è necessario prevedere il rifacimento oppure il consolidamento con un fissativo.

Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, eventuali efflorescenze saline.

In presenza di vecchie pitture eliminare le parti non perfettamente aderenti.

Strati elevati di vecchie pitture a calce o a tempera devono invece essere completamente rimossi bagnando abbondantemente la superficie e raschiando con un attrezzo adeguato.

Livellare le irregolarità del supporto (buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti) con stucco.

Carteggiare le stuccature ed i rappezzi con carta abrasiva.

Eliminare successivamente i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura.

In presenza di muffe è opportuno lavare accuratamente la parete e trattare prima la superficie con adeguato igienizzante e additivare la pittura con additivo antimuffa.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello o rullo.

Il prodotto va applicato in almeno 2 strati.

Diluire il primo strato con circa il 50% di acqua e il secondo strato con circa il 30% di acqua.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Resa indicativa: 6-8 mq/l per strato (si riferisce alle applicazioni su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' quindi opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico).

TINTEGGIATURA

Il prodotto è tinteggiabile con i coloranti universali.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: pitture opache per pareti e soffitti interni (gloss <25@60°) (base Acqua): 30 g/l (2010)

TEMPERA TIPO A contiene max: 30 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

